# *FILMS POLYETHYLENE 300 MICRONS*

| Description et application | |
|---|---|
| Type de produit | Film polyéthylène en basse densité fabriqué en granules |
| Description de produit | Feuilles souples d'étanchéité - Type A |
| Application | Feuilles plastiques comme pare-vapeur inclus plastique colmatage de fondation et de cave |

| Propriétés techniques | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Tolérance | Méthode d'essais | Unité | Valeurs |
| Epaisseur | min - max | + / - 10 % | EN 1849-2 | mm | 0,3 |
| Longueur | | + / - 5 % | EN 1848-2 | m | 6 |
| Surface | min - max | + / - 5 % | EN 1848-2 | m2 | 170 |
| Caractéristiques | | | Méthode d'essais | Unité | Valeurs |
| Densité | | | EN ISO 1183 | g / cm³ | 0,92 |
| Imperméabilité du film* | | | EN 1928 | 2 kPa | conforme |
| Teste de durabilité exposition chemicals | | | EN 1847 | | NPD |
| Teste de durabilité à la relation du chaleur | | | EN 1296 | | NPD |
| Réaction au feu | | | EN 13501-1 | | F |
| Résistance à la traction longitudinale | | | EN 12310-1 | N | >15 |
| Résistance à la traction transversale | | | EN 12310-1 | N | >12 |
| Allongement à la rupture longitudinal | | | EN 12311-1 | MPa | >0,21 |
| Allongement à la rupture transversal | | | EN 12311-1 | MPa | >0,12 |
| Résistance à poids fixe de 25 kg | | | EN 12730 | | pas de perforation |
| Impact résistance à l'alu | | | EN 12691 | MM | ≥ 1.500 mm |
| Liaison de chevauchement | | | EN 12317 - 2 | | NPD |

* les résultats d'imperméabilité sont seulement valables pour le film et pas pour la closure de chevauchement

| CE 0749 | FILM BATIMENT 300 MICRONS | |
|---|---|---|
| | EN 13967 | 0749 - CPD - 0100 |